



Техническая спецификация

Дата выпуска: февраль 2019

DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT^R

Грунт-пропитка глубокого проникновения для дерева

Область применения

Продукт используется для защиты строительного лесоматериала, древесины для изделий рекреационного назначения (например, древесины, которая используется для строительства садовых сооружений и детских площадок), а также для защиты оконных и дверных конструкций от грибков, которые вызывают синеву и глубокую гниль древесины, и также от вредителей древесины. Грунт обеспечивает защиту древесины в соответствии с требованиями для класса эксплуатации II и III* без постоянного контакта с почвой и водой.

*не использовать в помещениях, предназначенных для проживания человека или животных.

Основные преимущества продукта

- полная биологическая защита древесины (дереворазрушающие грибы, синяя гниль, насекомые-вредители древесины)
- пропитка глубокого проникновения* - грунт для подготовки основания перед нанесением финишного покрытия (эмали, лаки, краски, морилки)
- повышает адгезию и эксплуатационные качества финишного покрытия
- регулирует влажность древесины
- для необработанной древесины

*Не является финишным покрытием.

Цвет

прозрачный

Расход

Наносите продукт таким образом, чтобы на 1 м² деревянной поверхности приходилось 150-160 мл продукта.

Рекомендуемое количество слоев Способ нанесения

1 – 2

Кистью

ЛОС

Предельные значения ЛОС согласно Директиве 2004/42/EC (кат. A/h/FR): 750 г/л (2010).

Максимальное содержание ЛОС в продукте – 750 г/л.

Технические характеристики	Показатель
Количество слоев	1 - 2
Нанесение следующего слоя через [ч]	8
Время высыхания [ч] / нанесение финишного слоя [ч]	8 / 24

Подготовка основания	Древесину отшлифовать при помощи наждачной бумаги или строгального станка до получения здоровой, чистой поверхности. Удалить декоративные покрытия до необработанной древесины. Шлифовальную пыль удалить, поверхность очистить. Обрабатываемый лесоматериал должен быть сухим и незамороженным.
Нанесение	Тщательно перемешать перед использованием. Нанести достаточное количество грунта (не разбавляя) при помощи кисти. Грунт наносить из расчета 150-160 мл/м ² для первого слоя. Во время нанесения и высыхания грунта температура воздуха, основания и продукта должна быть от +10 до +30°C и выше точки росы. Относительная влажность – ниже 80%.
Условия при обработке	Оптимальная температура основания во время нанесения – от +10°C до +25°C.
Дополнительная информация	Хранить в плотно закрытых, оригинальных контейнерах, вдали от солнечного света, в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Хранить и транспортировать при температурах от 0°C до +30°C. Не храните вместе с продуктами питания, напитками и кормом для животных. Не принимать пищу и не пить во время использования продукта. Избегать попадания на почву и в водоемы. После завершения работ хорошо проветрить помещение до исчезновения характерного запаха.
Срок годности и условия хранения	24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C.
Применение	Более подробная информация о подготовке основания и нанесении грунта-пропитки представлена на сайте www.drewnochron.pl .
Разбавитель	ЕКО-1
Разрешения	Продукт имеет гигиенический сертификат. Регистрационное удостоверение биоцидного средства № 6436/15.
Охрана труда и пожарная безопасность	Следуйте инструкциям на упаковке. Подробная информация представлена в Паспорте безопасности материала на сайте www.drewnochron.pl .
Фасовка	0.7 л; 2.5 л; 4.5 л; 9 л; 18 л