


Акриловая фасадная краска



HYDROFOBOWA
Z DODATKIEM
SILIKONU



ODPORNĄ
NA CZYNNIKI
ATMOSFERYCZNE



ULTRA
RESISTANT
PONADPRZECIĘTNA
ODPORNOSC
MECHANICZNA



ODPORNĄ
NA SZOROWANIE
NA MOKRO
klasa 1 wg PN-EN-13300



FASADY
do 80m²
120m²
WNĘTRZA
WYDAJNOŚĆ
Z OPAKOWANIA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Акриловая фасадная краска с силиконовыми добавками, предназначенная для защитного и Декоративная окраска фасадов зданий, стен и потолков в н у т р и п о м е щ е н и я х . Краска может наноситься на: ц е м е н т н у ю , цементно-известковую, гипсовую штукатурку, гипсокартон, шпатлевку, бетон, газобетон, кирпич, камень, акриловые и минеральные штукатурки, а также бумажные и стекловолоконные обои. Продукт идеально подходит для декорирования садовых архитектурных элементов, таких как бетонные заборы, цоколи, фундаменты и т.д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Гидрофобное покрытие с добавлением силикона - предотвращает проникновение воды



- Устойчивость к погодным условиям: дождь, мороз, ультрафиолетовое излучение
- Очень высокая механическая прочность
- Устойчивость к чистке - класс 1 согласно EN 13300
- Эффективность - до 8 м²/л фасадов, до 12 м²/л внутренних стен
- Двойное назначение - на улице и в помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Цвет 18 предустановленных цветов

Внешний вид покрытия

матовый

РВТ по Брукфильду, 20±2°C, [мПас].

3500 ÷ 6000

Плотность, 20±0,5°C, [г/см³].

не более 1 500


Содержание твердых веществ, [% по массе] не

менее 50,0

Устойчивость к чистке

Класс 1 в соответствии с PN-EN-13300. Соответствует требованиям PN-C-81914 Тип I (устойчивость к влажной уборке) в соответствии с PN-C-81913, в соответствии с PN-EN-13300, в соответствии с EN-1062-1

ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев

1-2

Время высыхания покрытия (темп.+23±2°C)

2 h

Нанесение второго слоя

через 2 часа

Способ нанесения

Валик, кисть, распыление

Рекомендуемые инструменты ProGold

для фасадов: Валик из полиамида с поролоновой накладкой, валик из овечьей шерсти, для интерьеров: валик из микрофибры, плоская щетка

Производительность

- до 12 м² /л - внутренние стены
 - до 8 м² /л - фасады в один слой, в зависимости от впитывающей способности и шероховатости основания

Разбавитель

вода

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



- Тщательно удалите остатки клеевой краски и промойте основание водой.
- Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, обеспыленной, без трещин и хорошо сцепленной с основанием.
- Обезжирьте поверхности, окрашенные эмульсионными красками, промыв их водой с моющим средством.

Внутренние стены:

- Грунтуйте свежую штукатурку и сильно впитывающие воду основания (гипсокартон, гипсоволокнистые плиты, неокрашенные основания) с помощью Acryl Grunt от ProGold,
- Используйте грунтовку Dekoral Latex Primer, чтобы выровнять впитывающую способность основания,
- Защитите стойкие пятна и жир с помощью краски для пятен - Renostyl Plus от Dekoral.

Фасады:

- Основание должно быть прочным, несущим, без трещин и расколов, обезжиренным, чистым, сухим, без биологических и химических (солевых или коррозионных) пятен и выцветов,
- Грунтуйте свежую штукатурку и сильно впитывающие основания (основания, которые никогда не были неокрашенными) или основания с неравномерной впитываемостью с помощью Acryl Grunt от ProGold.

ПОКРАСКА



- Окрашивайте свежую штукатурку через 4 недели после нанесения.
- Перед использованием тщательно перемешайте.
- Рекомендуемое количество слоев 1-2.
- При необходимости разбавьте водой до макс. 5% по объему.
- Нанесите второй слой после высыхания первого.
- Окрашивайте при температуре от +5°C до +30°C.
- После покраски промойте инструменты водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

охране труда и технике безопасности



Инструкции по и противопожарная защита

Проветривайте помещения во время и после покраски до исчезновения характерного запаха. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу - покажите контейнер или этикетку. Не вдыхать аэрозоль. В случае недостаточной вентиляции надевайте подходящие индивидуальные средства защиты органов дыхания. Следуйте инструкциям на упаковке.

Подробную информацию см. в паспорте безопасности.

Стандарт ZN-PPGDP-014

Сертификаты Гигиенический сертификат PZH

Содержание летучих органических соединений Предельное содержание летучих органических соединений в соответствии с Директивой 2004/42/ЕС для данного продукта (кат.

A/c/FW): 40 г/л (2010). Продукт содержит макс. 30 г/л.

Хранение Продукт не устойчив к морозу. Температура хранения: 0-30°C



PKWiU 20.30.11.0

Срок годности 36 месяцев с даты изготовления

Коммерческая упаковка 1 л | 3 л | 5 л | 10 л

Дата обновления август 2023 года

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, была подготовлена в соответствии с нашими знаниями и является актуальной на дату выпуска. Компания PPG Deco Polska Sp. z o.o. не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным хранением, обращением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, приведенная в техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества продукта, описанного в нем. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технический паспорт без предварительного уведомления.